


TOK[®]-Band SK

Termékinformációs adatlap



Különleges előnyei:

Hidegen, láng nélkül feldolgozható.



Nem szükséges felületi kellősítés.



Megfelel a német ZTV Fug-StB 15.-nek és a magyar eUT előírásoknak



Feldolgozási hőmérséklet:
+5°C és +50°C

Öntapadó bitumenes hézagszalag kereszt – és hosszirányú aszfalt kopóréteg csatlakozási felületekhez.

A DENSO Group Germany már 100 éve egyet jelent a tapasztalattal, minőséggel és megbízhatósággal a korrózióvédelem és az innovatív szigetelőanyagok gyártása során. A nemzetközileg elismert vállalkozás sikerét a már 1927-ben szabadalmaztatott DENSO korrózió gátló pólya feltalálása alapozta meg, amelyek acél csövek passzív korrózióvédelmére alkalmaztak. Azóta is biztosan garantálja a DENSO Group Germany a legmagasabb minőségi szinten a műszakilag jövőbemutató termékek gyártását. Mindemellett a kutatás, a fejlesztés és a gyártás is kizárólag Németországban történik. Munkatársaink az ügyfeleinkkel szorosan együttműködve valósítják meg a tartósan biztos és egyedi megoldásokat.

Leírás

A TOK[®]-Band SK egy kiváló minőségű bitumenes hézagszalag polimer modifikált útépitési bitumból, ami kitűnő nyúlási és tapadási képességgel bír. A TOK[®]-Band SK szalag az egyik oldalának teljes felületén homogén ragasztófelület van (sima oldal), aminek a segítségével gyorsan, gázláng

használata nélkül és biztosan felragasztható a hideg hézagra. werden. Das TOK[®]-Band SK szalagot felületi kellősítés nélkül is fel lehet használni az előírás szerint előkészített, megtisztított, száraz és pormentes hézagra. Az enyhén profilozott, hullámos oldal a ragasztó

nélküli oldalt jelöli. Későbbiek során ehhez fog csatlakozni a meleg aszfaltkeverék.

A TOK[®]-Band SK szalag tapadási képességét a hézagra felrakás esetén elő lehet segíteni TOK[®]-SK Primer felületi kellősítő használatával.

Felhasználás

Das TOK[®]-Band SK szalagot első sorban az aszfalt közlekedési felületek építése során keletkező csatlakozási felületek hézagainak lezárására alkalmazzák.

Továbbá alkalmazható beton építési elemek, fém közműszerelvények és meleg aszfalt illesztések lezárására is.

A kiváló anyagminőségnek köszönhetően biztos és tartós lezárás érhető el ezeken a csatlakozási felületeken is.

Jellemző anyagtulajdonságok (Vizsgálati eredmények a német TL Fug-StB szerint)

Vizsgálati módszer	Mértékegység	Jellemző eredménytartomány	Követelmény
Gyűrűs-golyós lágyuláspont	°C / °F	> +100 (+212)	> +90 (+194)
Kónusz penetráció	0,1 mm	20 - 50	20 - 50
Alakviszanyerés	%	10 - 30	10 - 30
Hideghajlíthatóság	°C / °F	≤ ±0 (+32)	≤ ±0 (+32)
Tapadás- nyúlás	% / N/mm ²	≥ 10 / ≤ 1,0	≥ 10 / ≤ 1,0

Verarbeitung

Időjárési körülmények:

A szalagok csak száraz időjárási körülmények között kerülhetnek beépítésre és az aszfalt felületi hőmérséklete meg kell haladja a +5°C -ot.

0°C és +5°C között csak akkor lehet folytatni a munkát, ha a megfelelő többletintézkedések megtörténtek: pl. a hézagfalat gázlánggal előmelegítettük.

A csatlakozási felületekkel szemben támasztott követelmények:

Általános elvárások:

a bitumentartalmú hézagszalagok feldolgozásához szilárd, sima felületű, egyenes vonalú hézagfelületek szükségesek. A csatlakozási felületek előállíthatjuk hengerre szerelt élvágóval, tömörítővel, finom marással, korongos vágással vagy előre gyártott építőelemekből (pl. betonelemek vagy közműszerelvények). Szennyeződéstől mentesnek kell lenniük, a rozsdát vas elemek esetén el kell távolítani. Makacs szennyeződéseket mechanikus

útón, pl. drótkefével vagy nagynyomású levegővel el kell távolítani, a hézagfalaknak száraznak kell lenniük.

A TOK®-Band SK alkalmazása:

Ha teljesültek a hézagfallyal szembeni elvárások, akkor a TOK®-Band SK szalagot felületi kellősítő szer alkalmazása nélkül fel lehet vinni. A vizsgálati eredmények igazolják az állítás valóságát.

Szükség esetén a tapadás optimalizálása érdekében használhatjuk a már jól bevált TOK®-SK Primer felületi kellősítőt.

Nyáron az anyag párolgási ideje a TOK®-SK Primer esetén 3-5 perc, ami gyors munkavégzést tesz lehetővé.

Feldolgozás:

A TOK®-Band SK szalagot a sima, öntapadó oldalával felfelé kitekerjük a hézag mentén.


A szilikonos válaszpapírt közvetlenül a felragasztás előtt távolítsuk el.

A kitekert TOK®-Band SK szalagot ezután kézzel vagy egy segédszerszámmal erősen a szegélynek nyomjuk.

ZTV Fug-StB 15 – bitumenes

hézagszalagok:

A bitumenes hézagszalagokat hengerelt aszfalt esetén legalább 5 mm túllógással kell a hézagon rögzíteni, hogy a csatlakozás a hengereléskor látványosan telítve legyen a bitumennel. Ez biztosít egy felületi lezárást és egy tiszta, biztos „slussz”-t. Öntött aszfalt esetén a szalagot szintbe helyezve kell beépíteni. Javasolt a legalább 10 mm vastag hézagszalag alkalmazása. A német útügyi műszaki rendelkezéseknek megfelelően az anyagminőséget idegen laboratóriumban kell rendszeresen vizsgálatnak alávetni, amit a csomagoláson a lenti jelzéssel kell a gyártónak igazolni:



Szállítási módok és csomagolás

A TOK®-Band SK szalag feltekercselve kerül a kartonba. A tekercseket szilikonos papír választja el. A kartonok mérete: 370mm x

370mm x 160 (vagy 144) mm – keresztmetszetüknek megfelelően mérettől függően.

Egy EUR raklapon (800 x 1200 mm) 30 karton található.

Profil* [HxB]	Cikkszám	m/karton	m/raklap
20 x 10	100 88 092	60	1.800
25 x 8	100 88 060	60	1.800
30 x 8	100 88 011	48	1.440
30 x 10	100 87 101	40	1.200
35 x 8	100 88 061	48	1.440
*egyéb keresztmetszeti méretek is lehetségesek			

Profil* [HxB]	Cikkszám	m/karton	m/raklap
35 x 10	100 77 566	40	1.200
40 x 8	100 88 012	36	1.080
40 x 10	100 87 100	30	900
45 x 10	100 88 062	30	900
50 x 10	100 88 063	30	900

Tárolás

Száraz, hűvös helyen tartandó. Napfénytől és nagy melegtől védeni kell. Ráterhelés nélkül, eredeti csomagolásban,

fagymentesen érdemes tárolni, normális klíma mellett: ideális esetben 15-20°C Ezen körülmények között a TOK®-Band SK szalag bontatlan, eredeti csomagolásában

legalább 2 évig őrzi meg a minőségét a gyártástól számítva.

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217
www.denso.de | info@denso.de

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung übernommen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso.de finden.

02.2017