



Tel.: + 36- 1-250-3395  
+ 36- 1-250-5027  
Fax: + 36- 1-437-0065  
Mobil: + 36-20-966-9441  
E-mail: [info@tiro.hu](mailto:info@tiro.hu)  
http:// [www.tiro.hu](http://www.tiro.hu)

**ASTORplast**  
SELBSTKLEBPRODUKTE

H – 1036 Budapest, Bécsi út 77 – 79

Adószám: 10944080-2-41

## MŰSZAKI ADATLAP

ASTORflex / CR kaucsuk 15320

Neoprene minőség fekete színben

**Sűrűség**

ca. 170 kg/m<sup>3</sup>

**Hőállóság**

ca. –30 °C és +100°C között

**Nyomásfeszültség**

10%-os elváltozás esetén

ca. 3,0 N / cm<sup>2</sup>

25%-os elváltozás esetén

ca. 5,5 N / cm<sup>2</sup>

40%-os elváltozás esetén

ca. 9,0 N / cm<sup>2</sup>

**Maradandó alakváltozás**

70 óra, 23 °C, 50% elváltozás

ca. 22-26 %

**UV-állóság**

nem ellenálló, felület érdesedik

**Vízfelvevő képesség**

ca. 5 Vol%

**Tűzállóság**

DIN 4102, B 2 osztály szerint nehezen gyullad

**Kémiai ellenállóképesség**

Klóros oldószerek

megsemmisül

Sósvíz

ellenálló

Benzin

viszonylag ellenálló

Fűtőolaj

viszonylag ellenálló

Nátronlúg

ellenálló

Sósav (10%)

megsemmisül

Kénsav (30%)

megsemmisül

A megadott adatok csak a habanyagra vonatkoznak, a ragasztóanyagra nem. A megadott adatok tájékoztató jellegűek. Pontosabb adatok csak célzott vizsgálatokkal nyerhetők.