



Tel.: + 36- 1-250-3395
+ 36- 1-250-5027
Fax: + 36- 1-437-0065
Mobil: + 36-20-966-9441
E-mail: info@tiro.hu
http:// www.tiro.hu

ASTORplast
SELBSTKLEBPRODUKTE

H – 1036 Budapest, Bécsi út 77 – 79

Adószám: 10944080-2-41

MŰSZAKI ADATLAP

ASTORflex / EPDM 15310

Sejtgumi, APTK minőség fekete színben

Sűrűség

ca. 160 kg/m³

Hőállóság

ca. –40 °C és +80°C között

Nyomásfeszültség

10%-os elváltozás esetén

ca. 3,0 N / cm²

25%-os elváltozás esetén

ca. 5,5 N / cm²

40%-os elváltozás esetén

ca. 9,0 N / cm²

Maradandó alakváltozás

70 óra, 23 °C, 50% elváltozás

ca. 10 %

UV-állóság

ellenáll

Vízfelvevő képesség

ca. 5 Vol%

Tűzállóság

DIN 4102, B 3-as osztály szerint éghető

Kémiai ellenállóképesség

Klóros oldószerek

megsemmisül

Sósvíz

ellenálló

Benzin

megsemmisül

Fűtőolaj

megsemmisül

Nátronlúg

ellenálló

Sósav (10%)

viszonylag ellenálló

Kénsav (30%)

megsemmisül

A megadott adatok csak a habanyagra vonatkoznak, a ragasztóanyagra nem. A megadott adatok tájékoztató jellegűek. Pontosabb adatok csak célzott vizsgálatokkal nyerhetőek.