



Tel.: + 36- 1-250-3395  
+ 36- 1-250-5027  
Fax: + 36- 1-437-0065  
Mobil: + 36-20-966-9441  
E-mail: [info@tiro.hu](mailto:info@tiro.hu)  
http:// [www.tiro.hu](http://www.tiro.hu)

**ASTORplast**  
SELBSTKLEBPRODUKTE

H – 1036 Budapest, Bécsi út 77 – 79

Adószám: 10944080-2-41

## MŰSZAKI ADATLAP

ASTORplus 11510

PUR hab, antracit színben

**Sűrűség**

ca. 430 kg/m<sup>3</sup>

**Hőállóság**

ca. –30 °C és +120°C között

**Nyomásfeszültség**

3 mm anyagvastagság esetén

ca. 495 kPa

4 mm anyagvastagság esetén

ca. 300 kPa

5 mm anyagvastagság esetén

ca. 280 kPa

**Maradandó alakváltozás**

22 óra, 23 °C, 20% alakváltoztatás esetén

ca. 11%

**UV-állóság**

viszonylag ellenálló, elsárgul

**Vízfelvevő képesség**

az anyag nyitott cellás, ca. 1 %Vol

**Tűzállóság**

DIN 4102, B 3-as osztály szerint éghető

**Kémiai ellenállóképesség**

Klóros oldószerek

hólyagosodik

Sósvíz

ellenálló

Benzin

ellenálló

Fűtőolaj

ellenálló

Nátronlúg

megsemmisül

Sósav (10%)

megsemmisül

Kénsav (30%)

megsemmisül

A megadott adatok csak a hab anyagára vonatkoznak, a ragasztóanyagra nem. A megadott adatok tájékoztató jellegűek. Pontosabb adatok csak célzott vizsgálatokkal nyerhetők.