



Tel.: + 36- 1-250-3395
+ 36- 1-250-5027
Fax: + 36- 1-437-0065
Mobil: + 36-20-966-9441
E-mail: info@tiro.hu
http:// www.tiro.hu

ASTORplast
SELBSTKLEBPRODUKTE

H – 1036 Budapest, Bécsi út 77 – 79

Adószám: 10944080-2-41

MŰSZAKI ADATLAP

ASTORpol / S 15011 – takarófólia nélkül

PE hab, fehér és antracit színekben

Sűrűség

ca. 33 kg/m³

Hőállóság

ca. –60 °C és +80°C között

Nyomásfeszültség

10%-os elváltozás esetén

ca. 2,0 N / cm²

25%-os elváltozás esetén

ca. 4,0 N / cm²

40%-os elváltozás esetén

ca. 8,0 N / cm²

Maradandó alakváltozás

70 óra, 23 °C, 25% elváltozás

30 perc után ca. 20 %

24 óra után ca. 11 %

UV-állóság

messzemenőleg ellenáll

Vízfelvevő képesség

ca. 0,8 Vol%

Tűzállóság

DIN 4102, B 3-as osztály szerint éghető

Hővezető képesség

lambda 0,031 kcal / m / h / °C

Kémiai ellenállóképesség

Klóros oldószerek

viszonylag ellenálló

Sósvíz

ellenálló

Benzin

ellenálló

Fűtőolaj

ellenálló

Nátronlúg

ellenálló

Sósav (10%)

ellenálló

Kénsav (30%)

ellenálló

A megadott adatok csak a habanyagra vonatkoznak, a ragasztóanyagra nem. A megadott adatok tájékoztató jellegűek. Pontosabb adatok csak célzott vizsgálatokkal nyerhetők.