



Tel.: + 36- 1-250-3395
+ 36- 1-250-5027
Fax: + 36- 1-437-0065
Mobil: + 36-20-966-9441
E-mail: info@tiro.hu
http:// www.tiro.hu

ASTORplast
SELBSTKLEBPRODUKTE

H – 1036 Budapest, Bécsi út 77 – 79

Adószám: 10944080-2-41

MŰSZAKI ADATLAP

ASTORpvc 15211	PE hab, fehér és antracit színekben
Sűrűség	ca. 130 – 160 kg/m ³
Hőállóság	ca. –50 °C és +70°C között
Nyomásfeszültség	
10%-os elváltozás esetén	ca. 2,0 N / cm ²
25%-os elváltozás esetén	ca. 4,0 N / cm ²
40%-os elváltozás esetén	ca. 8,0 N / cm ²
Maradandó alakváltozás	
72 óra, 23 °C, 50% elváltozás	ca. 10 – 15 %
UV-állóság	viszonylag ellenáll
Vízfelvevő képesség	ca. 40-60 Vol%
Tűzállóság	DIN 4102, B 2-es osztály szerint önkioltó
Hővezető képesség	lambda 0,045 kcal / m / h / °C
Kémiai ellenállóképesség	
Klóros oldószerek	megsemmisül
Sósvíz	ellenálló
Benzin	ellenálló
Fűtőolaj	ellenálló
Nátronlúg	viszonylag ellenálló
Sósav (10%)	megsemmisül
Kénsav (30%)	megsemmisül

A megadott adatok csak a habanyagra vonatkoznak, a ragasztóanyagra nem. A megadott adatok tájékoztató jellegűek. Pontosabb adatok csak célzott vizsgálatokkal nyerhetők.