

ASTORpol/K 15000

Polietilén tömítő habszalag

ASTORplast
SELBSTKLEBETECHNIK



ASTORpol/K 15000

Egyoldalón öntapadó, félkemény, zártcellás polietilén hab, nagyon jó öregedésállósággal, sokoldalúan felhasználható tömítő szalag.

Terméktulajdonságok és felhasználási területek

- Előtétszalag az üvegipar számára
- Tömítőanyag légtechnika, gép – és szerszámgyártás számára
- Vegyileg semleges és jó öregedésálló képességekkel bír
- Nedvességre nem reagál, gyakorlatilag rothadásmentes
- Élelmiszer konform (EEC és FDA), megfelel a DIN EN-71 játékszabvány követelményeinek
- Szállítható vastagságok: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 és 8 mm, fehér és fekete színben

A habanyag műszaki paramétere

Habanyag	zártcellás polietilén hab
Sűrűség DIN 53420	ca. 45 kg/m ³
Hőálló képesség	-30°C bis + 110°C
Összenyomási keménység ASTM-D1056	ca. 50 kPa
Alakváltás nyomásra DIN 53517 (23°C)	ca. 40 % - 50 %
(70°C)	ca. 100 %
Húzószilárdság DIN 53571	> 600 kPa
Szakadó nyúlás DIN 53571	> 150%
UV-állóság DIN 53386	messzemenőleg ellenáll
Égéstulajdonságok FMVSS302	a szabványnak 5mmig megfelel
Vegy ellenállóság	
Klóros oldószer	részben ellenálló
Sósvíz	ellenáll
Benzin	ellenáll
Nátronlúg	ellenáll
Sósav 10%	ellenáll
Kénsav 30%	ellenáll

Ragasztó műszaki paramétere

Ragasztó	oldószermentes akrilát disperzió
Hőálló képesség	-40°C és +100°C között
Takaró	szilikonizált LDPE fólia
Öregedőképesség	nagyon jó

A fenti adatok mérésekre alapulnak, nem specifikációk. Minden esetben javasoljuk az egyedi kipróbálást.